

# RUMBA | milinkiewicz



kolory



odporność



komfort



oddychanie



przyjazne  
dla środowiska



jakość



trudnozapałność

skład	100% PES
gramatura	340 g/m <sup>2</sup>
szerokość	142 cm +/-2cm
odporność na ścieranie	50 000 cykli
odporność wybarwień na tarcie	dry 4 / wet 4-5
przesunięcie nitki w szwie	warp 1,8 / weft 2,0 mm
wytrzymałość na wypychanie	360kPa
pilling	4

Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.



**milinkiewicz**  
TKANINY