



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość



trudnozapalność



bezpieczne
dla dzieci



przyjazna dla
środowiska

skład	100% PES
gramatura	390 g/m ²
szerokość	140 +/- 2cm
wytrzymałość na rozciąganie	warp: 535N weft: 540N
wytrzymałość na rozdarcie	warp: 52N weft: 43,2N
test Martindale'a	>100 000 cykli
pilling	4
odporność wybarwień na światło	5

Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

