



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość

|   |                    |
|---|--------------------|
| skład                                   | 100% PES           |
| gramatura                               | 333 g/mb           |
| szerokość                               | 145 +/-5 cm        |
| test Martindale'a                       | 60 000 cykli       |
| odporność wybarwień na tarcie           | warp: 4-5 weft:4-5 |
| odporność wybarwień na światło sztuczne | 6                  |
| pilling                                 | 4                  |



Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

