

# FLUFFY | milinkiewicz



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość

skład	100% PES
gramatura	340 g/m <sup>2</sup>
szerokość	143 +/- 2 cm
odporność na ścieranie	>50 000 cykli
odporność wybarwień na światło	>4
odporność wybarwień na tarcie	4-5
pilling	>7 000

Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.



**milinkiewicz**  
TKANINY