

# STORM | milinkiewicz



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość

skład	100% PES
gramatura	360 g/m <sup>2</sup>
szerokość	142 cm
odporność na ścieranie	60 000 cykli
wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 113,7 N   wątek 63,1 N
pilling	4-5

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100 

Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.



**milinkiewicz**  
TKANINY