

LORA | milinkiewicz



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość



trudnozapałność

skład	100% PES
gramatura	330 g/mb
szerokość	137 +/- 2cm
odporność wybarwień na światło	4
odporność wybarwień na tarcie	4
test Martindale'a	80 000 cykli
wytrzymałość rozciąganie	warp: 111,3 weft: 79,3
pilling	3,5



Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.



milinkiewicz
TKANINY