



kolory



odporność



komfort



oddychanie



jakość

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| skład | 100% polyester |
| gramatura | 365 g/m ² |
| szerokość | 142cm +/- 2cm |
| test Martindale'a | >100 000 cykli |
| pilling | 4-5 |
| odporność na przesunięcie w szwie | osnowa 2,1 wążek 2,1 |
| odporność na rozdarcie | osnowa 73,9N wążek 60,9N |
| wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 1553N wążek 849N |
| odporność na światło | >5 |



Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

