



kolory



odporność



komfort



czystość



jakość



trudnopalna



tkanina medyczna



automotive



antybakteryjna

skład	powierzchnia	90% PVC + 9% PU
	podkład	95% poliester + 5% bawełna
gramatura		700 g/m ² +/- 5%
szerokość		140cm +/- 3%
test Martindale'a		>800 000 cykli
Bally Test		pozytywny
odporność wybarwień na światło sztuczne		5
wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 532N	wątek 420N
przesunięcie szwu	osnowa 3,3mm	wątek 3,3mm
odporność na mocz		pozytywny
odporność na środki dezynfekcyjne		pozytywny



Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

